



Vorbehandlung der Oberflächen zum Verkleben mit Betaseal, Betafill und Betamate E



	Betawipe 4000	Betawipe VP 04604	Betaprime 5500	Betaprime 5404	Betaprime 5504	Betaprime 1707 (A+B)	VP 04604 BP 5404
	Aktivatoren		Primer				
Anwendung							
	PUR-Aktivator	Glas-Aktivator	Glas-Primer Lack-Primer	Kunststoff-Primer Lack-Primer	All in one Primer	Metall-Primer	Metalle
Reinigung							
Reiniger (bei starker Verschmutzung)	-	- (BC 3350)	BC 3300 BC 3350	BC 3350	BC 3300	BC 3350	- (BC 3350)
Eigenschaften							
Farbe	gelb, transparent	transparent	schwarz	schwarz	schwarz	weiss	
Ablüfzeit minimum	30 Sek.	on / off	3 Min.	10 Min.	2 Min.	30 Min.	
Ablüfzeit maximum	5 Min.	8 Std.	3 Tage	8 Std.	3 Tage	3 Monate für 1K	
Reaktivierung	möglich	möglich	möglich	möglich			
Substrate (Haftflächen)							
Aluminium						○	○
Stahl (blank)						+	
Stahl (galv. Verzinkt)						○	○
Stahl rostfrei						+	
PUR-Klebstoffe, PUR-RIM	+				+		
Kunststoffe (ABS, PVC)			○	+	+		
Kunststoffe (Polyester, SMC)				○	○		
Lacke, Grundierungen			○	○	○		
Glas, Keramik, Email (unporös)			+		+		
Beton, Keramik (porös)			○				
Holz roh (ohne Teak)			○				
Bemerkungen							
+	in der Regel immer gute Haftung						
○	oft gute Haftung (Vorversuche oder Rücksprache mit unserem Technischen Service werden empfohlen)						
Lieferform (weitere Grössen auf Anfrage)							
Alufflasche (ml)	15	15, 250	100	15, 250	10	65+95	
Hinweise							
Diese Angaben gelten nur als unverbindliche Hinweise auf die Anwendungsmöglichkeiten der Dow Automotive Produkte. Da Verwendung und Verarbeitung der Produkte ausserhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen, ersetzen sie nicht Ihre eigene Prüfung der Produkte auf deren Eignung für die vorgesehene Anwendung.							
Jenny + Co.AG, CH-8401 Winterthur, Telefon 052 212 94 94, Telefax 052 212 89 42, E-Mail: info@jenny.ch, Internet: www.jenny.ch							04.01.2011