



## Préparation des surfaces pour collage avec Betaseal, Betafill und Betamate E



	Betawipe 4000	Betawipe VP 04604	Betaprime 5500	Betaprime 5404	Betaprime 5504	Betaprime 1707 (A+B)	VP 04604 BP 5404
	Activateur		Primer				
<b>Application</b>							
	Activateur PUR	Activateur verre	Primaire de verre Primaire laque	Primaire de matières plastiques Primaire laque	All in one Primer	Primaire de métal	Métaux
<b>Nettoyage</b>							
Nettoyant (en cas de forte pollution)	-	- (BC 3350)	BC 3300 BC 3350	BC 3350	BC 3300	BC 3350	- (BC 3350)
<b>Caractéristiques</b>							
Couleur	jaune, transparent	transparent	noir	noir	noir	blanc	
Temps de séchage minimum	30 Sec.	on / off	3 min.	10 min.	2 min.	30 min.	
Temps de séchage maximum	5 min.	8 h	3 jours	8 h	3 jours	3 mois pour 1K	
Réactivation	possible	possible	possible	possible	possible	possible	
<b>Substrate (Haftflächen)</b>							
Aluminium						○	○
Acier (poli)						+	
Acier (galv. zingué)						○	○
Acier inoxydable						+	
Colles PUR, PUR-RIM	+				+		
Matières plastiques (ABS, PVC)			○	+	+		
Matières plastiques (Polyester, SMC)				○	○		
Vernis, Couches de fond			○	○	○		
Verre, céramique, émail (non-poreux)			+		+		
Béton, céramique (poreux)			○				
Bois brut (sans teck)			○				
<b>Remarques</b>							
+	généralement bonne adhérence						
○	souvent bonne adhérence (Il appartient à l'utilisateur de procéder à des tests complets. Pour de plus amples renseignements veuillez nous consulter)						
<b>Conditionnement (d'autres unités sur demande)</b>							
Flacon d'aluminium (ml)	15	15, 250	100	15, 250	10	65+95	
<b>Indication</b>							
Les renseignements de notre fiche technique sont fondés sur nos connaissances actuelles et sur le résultat d'essais effectués dans des conditions précises et ne sont en aucun cas destinés à établir une spécification. Il appartient à l'utilisateur de procéder à des tests complets sous sa propre responsabilité, en vue de déterminer l'adéquation, l'efficacité et la sûreté des produits DOW Automotive pour l'application envisagée.							
Jenny + Co.AG, CH-8401 Winterthur, Téléphone 052 212 94 94, Téléfax 052 212 89 42, E-Mail: info@jenny.ch, Internet: www.jenny.ch							04.01.2011