


News

Jenny+CO ag

Oktober 2002



UR 3490 das **nicht toxische** Polyurethangiessharz

Eigenschaften

- Nicht giftig
- Sehr gute Abriebfestigkeit
- Gute Schlagzähigkeit
- Einfache Anwendung
- Wenig Schwund
- Exzellente Oberfläche

Anwendungen

- Giessereimodelle, Kernkästen
- Formen und Modelle die hohen Beanspruchungen ausgesetzt sind



jetzt ungiftig



Ihr Partner für Sicherheit



UR 3490

Technische Eigenschaften



Farbe	beige
Viskosität (mPa.s)	1500
Mischverhältnis nach Gewicht	100 : 50
Topfzeit	13 - 15 Min.
Entformzeit (bei 23°C)	16 Std.
Gebrauchstemperatur	- 40 bis + 80°C
Härte (Shore D1)	71 D
Zug E-Modul (MPa)	530
Zugfestigkeit (MPa)	25
Bruchdehnung	100 %
Schlagzähigkeit	kein Bruch

